

Palstop P

Dämmschichtbildende
Brandschutzplatte



Allgemein:

Bei Temperaturen höher als 60 °C kann die Maßhaltigkeit nicht mehr gewährleistet werden. Platten vorsichtig transportieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Im montierten Zustand sind sie vor mechanischen Einwirkungen, die zur Beschädigung der Platte bzw. der Ummantelung führen, und vor Nässe zu schützen.

Lagerung:

- Die Platten Palstop P sind in Originalverpackung auf einer Spanholzplatte zu lagern. Die Verpackungen dürfen nicht aufgestapelt werden.
- In Lagerräumen mit normalen Klimaverhältnissen lagern (Temperaturbereich zwischen 5 °C und 25 °C und Feuchtigkeitsbereich zwischen 50 % und 80 %).
- Platten vor Nässe schützen.

Verarbeitung:

Die Platte kann mit einer Schlag-, Blech oder normalen Schere zugeschnitten werden. Die Befestigung kann mit einem Montagekleber, mit Nieten, Klammerheften oder Nägeln erfolgen. Entstehende Schnittkanten müssen zum Schutz gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und Kohlendioxid durch eine 2-Komponenten-Epoxidharz-Beschichtung oder durch einen 2-Komponenten-Polyesterlack nachträglich geschützt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße bzw. Behandlungen, die von den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung abweichen, verursacht wurden.

